

Maximus SH-Lack

Dwuskładnikowy chemoutwardzalny lakier do podłóg drewnianych



1. Zastosowanie

Maximus SH Lack jest szybkoschnącym, dwuskładnikowym lakierem chemoutwardzalnym o wysokiej zawartości składników stałych. Ze względu na swoją twardość jest przeznaczony na podłogi sztywne, niepracujące, na wszystkie gatunki drewna. Nie jest zalecany na dąb wędzony traktowany amoniakiem.

2. Dane techniczne

Proporcje mieszania	dwuskładnikowy
Temperatura pracy	+15 ÷ +25° C
Nakładanie	wałek
Zużycie	ok.100-130 g/m ²
Schnięcie	ok. 2-4 h
Czas otwarty	ok. 2 h po zmieszaniu z utwardzaczem
Stopień połysku	półmat, połysk

3. Sposób pracy

Lakier należy przed użyciem dobrze wymieszać w bańce, przelać do czystego pojemnika, a następnie dokładnie wymieszać z utwardzaczem w stosunku 10:1. Począć 10 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Zbyt duża ilość utwardzacza powoduje zbyt mocne utwardzenie i kruszenie się powłoki lakierniczej, podczas gdy zbyt mała ilość utwardzacza prowadzi do niewystarczającego wyschnięcia. Przed lakierowaniem zalecamy precedzić lakier przez drobne sitko lakiernicze lub pończochę. Podłoga musi być wyfugowana, wyszlifowana, dokładnie odkurzona, bez resztek olejów, wosków i silikonów. Lakier należy nakładać za pomocą wałka bezpośrednio na drewno lub po użyciu lakieru gruntującego. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (2-4h) można kłaść kolejną warstwę bez matowania, w przypadku dłuższej przerwy matowanie siatką 120/150. Szczególnie matowanie przed ostatnią warstwą poprawia wygląd końcowy. Do mieszania i nakładania nie stosować metalowych narzędzi, ponieważ kwasy i zasady neutralizują się nawzajem. Lakier nakładać wałkiem w 2-3 warstwach. Można go rozcieńczać za pomocą Maximus SH Verdünnung. Nie stosować poniżej +15°C.

4. Ważne wskazówki

Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. W czasie schnięcia należy zapewnić spokojne wietrzenie, unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów. Ostrożne użytkowanie jest możliwe po 24 godzinach, własności użytkowe osiąga po 7 dniach. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza czy większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 7-10 dni podłogi nie należy intensywnie użytkować, pielęgnować ani przykrywać dywanami itd. Wg DIN 18356 podłogi lakierowane należy regularnie czyścić i pielęgnować.

Do intensywnej i bieżącej pielęgnacji podłogi polakierowanej Maximus SH-Lack należy stosować produkty z linii VELUREX (patrz opisy techniczne).

Mimo łagodnego składu produktu podczas stosowania lakieru dochodzi do chemicznej reakcji o odparowywania rozpuszczalników, co powoduje specyficzny zapach. Zaleca się pracę w masce.

Opis techniczny



- 4. Opakowanie:** 5,5 L
- 5. Składowanie:** Max. 12 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.